

Двухкомпонентный грунт на основе акриловых смол. Применяется для отделки мебельных фасадов, мебели для кухни и ванных комнат.

Технические показатели

Сухой остаток	35±2%
Плотность (DIN 51 757)	0,95±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропная
Блеск	полуглянцевый

Свойства покрытия

- высокая стойкость к УФ;
- высокая прозрачность и эластичность;
- хорошая шлифуемость;
- отличная адгезия к меламину и ПВХ пленкам.

Подложки

Различные породы древесины и шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

По массе / По объёму

Акриловый грунт LAC-O.144	100
Отвердитель №003	20
Разбавитель для ПУ ЛКМ.	10-20% *
Жизнеспособность композиции при 20°C	6 часов
Теоретический расход	100-130 г/м²

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульт, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Способ нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, бар	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-1,8
Количество слоев	1-2

Возможные методы нанесения

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Сушка при 20° C

От пыли	10 минут
На отлип	30 минут
До шлифования	4-6 часов
До перекрытия	8 часов

Последующие покрытия: полиуретановые и акриловые эмали и лаки

Упаковка

Акриловый грунт LAC-O.144	23 л
Отвердитель №003	5 л

Гарантийный срок хранения

Акриловый грунт LAC-O.144	12 месяцев
Отвердитель №003	12 месяцев