

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

Цвет	белый/черный
Сухой остаток	72±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,45±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск.	матовый

Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость.

Подложки

МДФ, различные породы древесины, шпон.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

Полиуретановый грунт PU-0.202	100	100
Отвердитель №034	50	70
Отвердитель №036	30	40
Отвердитель №054	35	50
Разбавитель	0-10% *	
Жизнеспособность композиции при 20°C		
с отвердителем №034	1,5 часа	
с отвердителем №036	1,5 часа	
с отвердителем №054	4 часа	

Теоретический расход 150-170 г/м²

Рекомендуемая шлифовальная бумага

Сухое шлифование	P280
Для заключительной обработки	P320

Способы нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, бар	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-2,0
Количество слоев	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	5-10%*

Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	0-10%*

* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка с отвердителем №034 при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	1,5 часа
До механического шлифования	1,5-2 часа

Сушка с отвердителем №036 при 20°С

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До полного высыхания	12 часов
До ручного шлифования	1,5 часа
До механического шлифования	1,5-2 часа

Сушка с отвердителем №054 при 20°С

От пыли	40 минут
На отлип	1,5 часа
До полного высыхания	24 часа
До ручного шлифования	3 часа
До механического шлифования	3-4 часа

Последующие покрытия: Акриловые эмали, полиуретановые эмали.

Упаковка

Полиуретановый грунт PU-0.202	30 кг
Отвердитель №034	15 л/ 23 л
Отвердитель №036	23 л
Отвердитель №054	11,5 л/ 23 л

Гарантийный срок хранения

Полиуретановый грунт PU-0.202	12 месяцев
Отвердитель №034	9 месяцев
Отвердитель №036	9 месяцев
Отвердитель №054	9 месяцев